

Műszaki adatlap

Thermodam lábazati díszvakolat

Felhasználásra kész, lábazati vakolat.

1, Felhasználási terület

A Thermodam lábazati díszvakolat alkalmas régi és új épületek, külső- illetve belső falazatainak díszítésére, valamint lábazatok és kerítések, homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására. Szakemberek számára készült termék.

2, Termék jellemzők

A Thermodam lábazati díszvakolat könnyen kenhető, pasztaszerű, víztaszító, mosható természetes ásványi és színezett kőszemcséket tartalmazó lábazati vakolat, mely kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, hosszú ideig ellenáll az időjárás viszontagságainak (fagy, eső, párás levegő, tűző nap) megtartva a kiválasztott szín minőségét. Egyaránt alkalmas kül- és beltéri alkalmazásra igényes felületképzéshez.

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út. 162
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu

3, Műszaki jellemzők

A terméktípus azonosító kódja: Thermodam lábazati díszvakolat

Termékösszetétel:	Akrilbázisú kötőanyag, víz, egyéb tulajdonság javító adalékszerek, strukturális töltőanyagok.
Szemcseméret:	0,8 mm - 1,2 mm.
Hígítás:	Maximum 1 dl vízzel.
Színezés:	Gyárilag előkeverve, a Thermodam Színkatalógus meghatározott színeiben.
Felhordás eszközei:	Kizárólag rozsdamentes glettvassal.
Felhasználási hőmérséklet:	A feldolgozáskor és a száradás alatt a levegő és a falfelület hőmérséklete is +5 és +25 °C között legyen. A felkent terméket 7 napig védeni kell fagytól, esőtől, nedvességtől! A termék ködös, esős, párás időben nem alkalmazható!
Száradási idő:	A felület száradási ideje 12 óra. A megadott érték 20 °C-on, 42%-os relatív páratartalom mellett értendő. Az időjárás változásával a száradási idők jelentősen megváltozhatnak.
Anyagszükséglet:	2,8-3,2 kg/m ² A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget nem áll módunkban átvállalni. A leírt mennyiségek tájékoztató jellegűek függenek a felhordás módjától és az alapfelület minőségétől.

4, Csomagolás

Kiszerezés vödörben: nettó 15 kg

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út. 162
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu

5, Figyelmeztetés

- A vakolat felhordása csak megfelelő időjárási körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5°C-nál alacsonyabb és ne legyen +25°C-nál magasabb. A felületet szélről és a csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd, erős szél esetén ne dolgozzunk.
- A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapó esőtől, 30°C fölötti hőmérséklettől. A szerszámokat, a keverőedényt használat után és a lecsöpöpent anyagot azonnal le kell mosni, mert az anyag száradás után csak mechanikai úton távolítható el.
- A feldolgozás előtt feltétlenül olvassa el a vödör feliratot és az anyaghoz tartozó műszaki tájékoztatót!
- Műszaki leírásunk feltételezi, hogy termékeinket képzett szakemberek használják.
- A terméket, és az ismertetőt eddigi tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati próba és a színellenőrzés elvégzésétől.
- A felhordás megkezdése után színreklamációt nem fogadunk el.
- Az anyag elszennyeződése esetén tilos azt felhasználni! A kivitelezésből és annak körülményeiből (időjárás, felület, szerszám, stb.), illetve hiányosságaiból eredő reklamációkért a gyártó nem vállal felelősséget.
- **A terméket felhasználás előtt fagymentes, erős napsugárzástól és hőtől védett helyen kell tárolni!**
- **Szigeteletlen, negatív oldali vízterhelésnek kitett felületre történő felhordása esetén garanciát nem tudunk vállalni.**
- **A termék felhasználása szakértelmet igényel!**

6, Eltarthatóság és tárolás

A terméket felhasználás előtt +5 és +25°C között, fagymentes, közvetlen napsugárzástól és hőtől védett helyen kell tárolni! Eredeti, bontatlan csomagolásban, a tárolási körülményeket betartva a termék felhasználható a gyártástól számított 1 évig (gyártási dátum a vödör oldalán: nap/hónap/év/ gyártási szám).

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út. 162
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu

7, Kivitelezési tudnivalók:

Alapfelület jellemzői: Az alapfelület tartósan száraz, por- és szennyeződésmentes, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen. A felületnek simítottnak vagy gletteltnak kell lennie.

Előkészítés: A falfelület alapozását a vakolás előtt 24 órával végezzük el. Az anyagszükséglet meghatározása alapján készítsük ki az egybefüggő falfelülethez szükséges mennyiséget. A termék természetes eredetű ásványi anyagot tartalmaz, ezért utórendelésnél, illetve különböző töltésdátumú vödörknél árnyalatnyi színeltérés lehetséges. A feldolgozás előtt az anyagot fúrógépbe fogott keverőszárral keverjük át. A túlzott keverés az anyag felhabosodásához és elszíneződéséhez vezethet. A mintaanyagokkal a teljes színazonosság nem garantálható.


Alapozás: Thermodam akril vakolatalapozóval. A Thermodam akril vakolatalapozó színezett formában történő felhasználása ajánlott a lábazati díszvakolat alá a szebb és pontosabb kivitelezés érdekében. A felület alapozását a színvakolás előtt minimum 24 órával végezzük el. Ügyeljünk az alapozó egyenletes felhordására.

Debrecen, 2023.08.16.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

STYRO-TEX KFT. 1.
4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
Adószám: 11158255-2-09 • Cégjegyzékszám: 09-09-003323
Erste Bank Hungary Zrt.: 11609005-25129800-09000002

 **THERMODAM**
HŐSZÁLLÍTÓ VAKOLÁSOK


Hubay Zoltán
ügyvezető igazgató

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út. 162
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu