

Műszaki adatlap

Thermodam Prémium akril vakolat

Felhasználásra kész, akrilbázisú, színezett vakolat.

1, Felhasználási terület

A Thermodam Prémium akril vakolat kiváló minőségű vizes diszperziós vékonyvakolat, mely alkalmas a régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására. A Thermodam Prémium akril vakolat alkalmazható megfelelően előkészített üvegszövet hálóval erősített aljzatok esetén is. Szakemberek számára készült termék!

2, Termék jellemzők

- A Thermodam Prémium akril vakolat diszperziós akrilgyantából osztályozott szemcseméretű, természetes ásványi töltőanyagból, dekoratív, rusztikus hatású bevonat. Kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, rugalmas, repedésáthidaló tulajdonságú, kiemelkedő védelemmel az időjárás hatásaival szemben.
- Algagátló tartalommal rendelkezik.
- Kaparthatású 1,5mm-es, és gördülőszemcsés 2mm-es szemcseméretekből elérhető.

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út. 162
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu

3, Műszaki jellemzők

A terméktípus azonosító kódja: Thermodam Prémium akril vakolat

Termékösszetétel:	Akril diszperziós kötőanyag, pigmentek, víz, algagátló, repedésáthidaló adalékanyag és egyéb tulajdonság javító adalékszerek, strukturális töltőanyagok.
Hígítás:	Maximum 2 dl vízzel.
Színezés:	Gyárilag előkeverve, a Thermodam Színkatalógus meghatározott színeiben.
Száradási idő:	10 óra. A megadott 20°C-on 42 %-os relatív páratartalom mellett értendő. Az időjárás változásával a száradási idők jelentősen megváltozhatnak.
Anyagszükséglet:	2 mm (gördülő): 2,5-3,0 kg/m ² , 1.5 m (kapart hatású): 2,4 -3,0 kg/m ² . A leírt mennyiségek tájékoztató jellegűek függenek a felhordás módjától és az alapfelület minőségétől.

4, Csomagolás

Kiszerezés vödörben: nettó 25 kg

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út. 162

Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783

www.thermodam.hu

5, Figyelmeztetés

- A vakolat felhordása csak megfelelő időjárási körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5°C-nál alacsonyabb és ne legyen +25°C-nál magasabb. A homlokzat felületeit közvetlen napsütéstől, szélről és a csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd, erős szél esetén ne dolgozzunk.
- A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzattól, fagytól, csapó esőtől, 30°C fölötti hőmérséklettől. A szerszámokat, a keverőedényt használat után és a lecsöpögött anyagot azonnal le kell mosni, mert az anyag száradás után csak mechanikai úton távolítható el.
- A feldolgozás előtt feltétlenül olvassa el a vödör feliratot és az anyaghoz tartozó műszaki tájékoztatót!
- Műszaki leírásunk feltételezi, hogy termékeinket képzett szakemberek használják.
- A terméket, és az ismertetőt eddigi tapasztalataink és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati próba és a színellenőrzés elvégzésétől.
- A felhordás megkezdése után színreklamációt nem fogadunk el.
- Az anyag elszennyeződése esetén tilos azt felhasználni! A kivitelezésből és annak körülményeiből (időjárás, felület, szerszám, stb.), illetve hiányosságaiából eredő reklamációkért a gyártó nem vállal felelősséget.
- **A terméket felhasználás előtt fagymentes, erős napsugárzástól és hőtől védett helyen kell tárolni!**
- **A termék felhasználása szakértelmet igényel!**

6, Eltarthatóság és tárolás

A terméket felhasználás előtt +5 és +25°C között, fagymentes, közvetlen napsugárzástól és hőtől védett helyen kell tárolni! Eredeti, bontatlan csomagolásban, a tárolási körülményeket betartva a termék felhasználható a gyártástól számított 1 évig (gyártási dátum a vödör oldalán: nap/hónap/év/ gyártási szám).

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út. 162
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu

7, Kivitelezési tudnivalók:

Alapfelület jellemzői: Az alapfelület tartósan száraz, por- és szennyeződésmentes, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen. A felületnek simítottnak vagy gletteltnek kell lennie.

Előkészítés: A termék természetes eredetű ásványi anyagokat tartalmaz, ezért utórendelésnél, illetve különböző gyártási dátumú vödröknél árnyalatnyi színeltérés lehetséges. Az épület egyes oldalain azonos gyártási dátumú anyagot használjon, vagy a különböző gyártási dátumú vödröket egy nagyobb edényben keverje össze! A mintaanyagokon, színkártyákon lévő színek tájékoztató jellegűek, de az anyag szemcsézettségéből, a feldolgozásból, és az időjárási különbségekből adódóan a teljes színazonosság nem garantálható. Fúrógéphez fogott keverőszárral keverjük fel a vödrök tartalmát, és ellenőrizzük a vödrök peremére nyomtatott azonosítókat!

Alapozás: Kizárólag Thermodam akril vakolatalapozóval történhet! A felület alapozását a színvakolás előtt minimum 24 órával végezzük el. Ügyeljünk az alapozó egyenletes felhordására. FIGYELEM! Mindig az anyaghoz javasolt, színezett alapozót használjunk!

Debrecen, 2023.08.16.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

STYRO-TEX KFT. 1.
4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
Adószám: 11158255-2-09 • Cégjegyzékszám: 09-09-003323
Erste Bank Hungary Zrt.: 11609005-25129800-09000002

 THERMODAM
DEBRECENI AKRIL VAKOLATGYÁRTÓ



.....
Hubay Zoltán ügyvezető igazgató

STYRO-TEX Kft.

4030 Debrecen, Monostorpályi út. 162
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu