

MŰSZAKI ADATLAP

Thermo Dam EPS 100 Hőszigetelő Lemez

EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DS(70,90)1-DLT(1)5 -WL(T)4,0

Az anyagról: a normál fehér expandált polisztirol (EPS) hőre lágyuló, műanyag keményhab hőszigetelő termék. Hangszigetelő műszaki teljesítménye elhanyagolható. Az anyag zsugorodása a korszerű vákuumos tömbösítési eljárásnak köszönhetően rövid idő után elhanyagolható, kiszállítást követően a termék térfogatállandó.

Az EPS-ek szabályozása:

- **MSZ EN 13.163** -harmonizált- Szabványnak megfelelően, hőszigetelő termékek épületekhez, gyári készítésű EPS termékek, műszaki előírások.
- **MSZ 7573** -harmonizált Szabványnak megfelelően, hőszigetelő termékek épületekhez, gyári készítésű EPS termékek, alkalmazási előírások.
- **MSZ EN 13172** -harmonizált Szabványnak megfelelően, hőszigetelő termékek épületekhez, gyári készítésű EPS termékek, a megfelelőség értékelése.

Jellemző műszaki teljesítményadatok:

Nyomószilárdság/feszültség:	Rövid idejű terhek esetén 10%-os összenyomódás mellett:	≥ 100kPa
λ_D Hővezetési tényező:		0,036 W/mK
Hajlítószilárdság:		≥ 150 kPa
μ Páradiffúziós ellenállási szám:		30-70
Páradiffúziós tényező:		0,009-0,020 mg/Pahm
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között:		+/- 0,5 %
Méretállandóság adott hőmérsékleten és páratartalomon:		≤ 1 %
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten:		≤ 5 %
Hosszú idejű vízfelvétel teljes vízbemerítéssel:		≤ 4 %
Méretpontosság:	Vastagság:	+/- 1 mm
	Hosszúság:	+/-2 mm
	Szélesség:	+/-2mm
	Derékszögűség:	≤ 2 mm/m
	Síklapúság:	≤ 5 mm
Tűzvédelmi osztály:		E

Hővezetési ellenállás (m^2K/W) = EPS vastagság 'd' (méterben) : ' λ ' (W/mK) hővezetési tényezővel.

Csomagolás, jelölés:

Termékazonosító színjelölés: egy sárga sáv

Gyártási méretek:

- **Táblaméret:** 1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm
- **Vastagság:** 10 mm-től 250 mm-ig

Élképzés: egyenes

Felhasználási területei: figyelemmel az **MSZ 7573**-as EPS Alkalmazási Szabványra

- **Falon**
 - Talajjal érintkező szerkezetekben (pincefal) vízszigetelésen belül (!) normál terhelések esetén.
- **Födémén:**
 - Padlóban, talajon-, vagy födémén, nedvességtől védetten, normál terhelés mellett, beton-, esztich aljzat alatt.
 - Közbenső födémekben, felfele hűlő födémekben (padlásfödém) normál terhelés mellett, beton-, esztich aljzat alatt.
- **Lapostetőben:**
 - Zárófödémeken, egyenes rétegrendű, egyhéjú, nemjárható melegtetőken, valamint kettőshőszigetelésű (Duo-) tetőkben a vízszigetelő réteg alatt és extenzív zöld tetőkben.
- **A termék műszaki teljesítményadatait meg nem haladó igénybevételi helyeken.**

Viselkedése hőterhelésekkel szemben:

65 °C és + 80 °C hőmérséklettartományban megtartja eredeti fizikai tulajdonságait, tartósan + 70 °C feletti környezetben alkalmazása nem javasolt. Égéskésleltető adalékának köszönhetően önállóan a tüzet nem terjesztik, égéshő elvételét követően önkioltó, HBCD mentes.

'E' tűzvédelmi osztályba sorolt, s2 alosztály szerint közepesen füstfejlesztő, d1 csepegve nem égő.

Olvadáspontjuk ~ 110 °C, gyulladási hőmérséklete ≥ 350 °C

Kölcsönhatása más anyagokkal és környezettel:

A termék önhordó, de beépítésekor az elvárt szilárdságú- és stabilitású alapon-, vagy alapozó alkalmazható, kérgesítéssel-, burkolással.

Az általános építési termékekkel/anyagokkal összeférhető, műszaki teljesítményeit meg nem haladó igénybevételek esetén minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Nedvességtől védett helyeken fejti ki kiváló hőszigetelő tulajdonságát. A víz nem károsítja, nem oldja, nem bontja, de a nedves termék hőszigetelő képessége kiszáradásig jelentősen leromlik. Kiszáradást követően eredeti műszaki teljesítményeit visszanyeri.

Ellenáll: híg savaknak, lúgoknak, sóoldatoknak, illékony összetevőt nem tartalmazó bitumeneknek, legfeljebb + 70 °C-ig, oldószermentes bitumenes hidegragasztóknak, alifás alkoholoknak. Károsítják: szerves oldószerek (aceton, benzol, nitrohigító, dízelolaj, benzin, xilol, terpentin)

Feldolgozhatósága:

Egyszerűen-, könnyen feldolgozható. Jól vághatók éles vágóeszközzel, sűrű fogazatú kézi-, vagy gépi fűrészsel, elektromos fűtőszálú kézi, vagy -gépi vágóval.

Tárolás, szállítás:

Az Euro-osztály „E” tűzvédelmi osztályba tartozó anyagokra előírt szabályok szerint kell kezelni és tárolni. Tartós tárolásnál a lemezeket napfénytől és sugárzó hőtől, valamint a hővezetési tényező változásának elkerülésére, víztől, nedvességtől védeni kell.

Tervezés, beépítés:

A közölt műszaki teljesítmény adatokat- és anyagsajátosságokat meg nem haladó igénybevételi helyekre a Thermo Dam EPS 100-as hőszigetelőanyag biztonsággal alkalmazható.

Figyelmeztetés:

- Tartós tárolás esetén a terméket közvetlen napsugárzástól, csapadéktól nedvességtől meg kell védeni.
- Az általános építési termékekkel/anyagokkal összeférhető, műszaki teljesítményeit meg nem haladó igénybevételek esetén minőségét korlátlan ideig megőrzi.
- Az EPS termékek beépítésekor a kivitelezőknek nem kell különleges biztonsági intézkedéseket tenniük, mert a termékek nem ingerlők és nem mérgezők.
- Hulladékkezelése HAK 170604 szigetelőanyagok (amelyek különböznek az azbeszttartalmú és az egyéb veszélyes anyagot tartalmazó anyagoktól), mint a „nem veszélyes” hulladéokra vonatkozó szabályok szerint történhet.


KÉRÉSRE BIZTONSÁGI ADATLAP KAPHATÓ!

Debrecen, 2024.09.06.

STYRO-TEX KFT. 1.

4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
Adószám: 11158255-2-09 • Cégjegyzékszám: 09-09-003323
Erste Bank Hungary Zrt.: 11609005-25129800-09000002

 **THERMODAM**
HŐSZIGETELŐ ANYAGOK


Hubay Zoltán
ügyvezető igazgató